CE 1020

Producent: LIAS VINTÍŘOV, LEHKÝ STAVEBNÍ MATERIÁL K.S.

07

1020-CPD-030028236

ČSN EN 13055-1

Liapor

Lekkie kruszywo ceramiczne - keramzyt

	Liapor 8-M275	Liapor 4-0350	Liapor 4-8M50	Liapor 4-8600	Liapor 1-4500	Liapor 1-4625	Liapor 0-4(20)/475	Liapor 0-4(33)/500	Liapor 0-4(50)/525	Liapor 0-4(67)/550	Liapor 0-4(80)/575	Liapor 2-4M50	Liapor 0-2575	Liapor 0-4D500	
arna	Od owalnych po okrągłe, zamknięte ziarna													Ziarna rozdrabniane	
	8/16	4/8	4/8	4/8	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	0/4	2/4	0/2	0/4	0/4
nasypowa (kg/m^3)	275	350	450	600	500	625	475	500	525	550	575	450	575	500	310
a gęstości ej (%)	±15	±10	±15												
eczywista ziarna	575	700	850	1150	925	1050	875	925	975	1000	1025	850	1050	1250	900
a wagi rzeczywistej	±15														
ość w_0 (%mas.,	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5	5
ość w_{30} (%mas.,	6	5	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	5	5
ość w_{60} (%mas.,	7	7	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	4	5	5
ość w_{120} (%mas.,	9	8	6	6	6	6	6	6	5	5	5	6	5	5	5
łość na ściskanie	0,6	1,2	1,7	4,2	3,0	4,2	2,3	3,0	3,4	3,7	3,8	2,1	4,0	-	-
pomość (% ubytek ax)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ść na reakcję o-krzemianową SN 721179	Próba dylatometryczna, rozprężanie po 3 miesiącach < 0,05%, po 6 miesiącach < 0,1%														
% mas.)	< 0,02														
y rozpuszczone w % mas.)	< 0,8														
głem (% mas.)	< 1,0														
emiczny (% mas.)	SiO_2 55 ± 5, Al_2O_3 24 ± 5, Fe_2O_3 14 ± 5, CaO 5 ± 5, pierwiastki śladowe 2 ± 2														
ynnik przewodności W/mK)	0,09	0,10	0,11	0,14	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12	0,11	0,12	0,12	0,1
lności	A1 (DIN 4102)														
ywność	Aktywność indeksu gęstości <1														
ocent. kruszonych % mas.)	< 5														> 9
ząstki (< 0,063	< 1,0													10 0;30	1 0,2
ść	Przesiew (%mas.) Przeciętnie min;max														
0,25	-	-	-	-	2 0;10	5 0;25	2 0;7	2 0;10	3 0;12	4 0;14	5 0;15	-	2 0;10	30 10;50	2 0,5